

神奈川県茅ヶ崎市萩園
株式会社
ポゾリス ソリューションズ

新京都生コン株式会社

御中

2022年07月度～2022年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

品名 マスタークリート SP8SV
種類 高性能AE減水剤 標準形 (I種)

1. コンクリートの試験結果

項目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減水率 %	18 以上	18 ✓
	ブリーディング量の比 %	60 以下	16 ✓
	ブリーディング量の差 cm ³ /cm ³	— 以下	—
	凝結時間の差分	始発 -60 ~ +90	+35 ✓
	終結	-60 ~ +90	+25 ✓
	経時変化量	スランプ cm 6.0 以下	4.0 ✓
硬化コンクリート	空気量 %	±1.5 以内	-0.7 ✓
	圧縮強度比 %	材齢1日 一 以上	—
	材齢2日 (5°C)	— 以上	—
	材齢7日	125 以上	155 ✓
	材齢28日	115 以上	139 ✓
	長さ変化比 %	110 以下	96 ✓
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60 以上	97 ✓

注記 1. 1m³当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 3.15 kg/m³ 性能確認試験 3.15 kg/m³

注記 2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2022年05月の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2022年05月の試験結果である。

注記 3. この表に表示している形式評価試験は、2020年08月にポゾリスソリューションズ(株)技術開発センターで実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m ³ 当たりの化学混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン(Cl ⁻)量	0.02 kg/m ³ 以下	0.00 ✓ kg/m ³	0.01 %	3.15 kg/m ³	0.00 ✓ kg/m ³
全アルカリ量	0.30 kg/m ³ 以下	0.03 ✓ kg/m ³	0.8 %	3.15 kg/m ³	0.03 ✓ kg/m ³

注記 1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2022年05月の試験結果である。

注記 2. この表に表示している形式評価試験は、2020年08月にポゾリスソリューションズ(株)技術開発センターで実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm ³ , 20°C)	1.03 ~ 1.12	1.05 ✓

注記. この表に表示している試験値は、2022年05月の試験結果である。

注)セメント質量に対する化学混和剤使用量 CX0.90%

合 格



MASTER®
BUILDERS
ポゾリス