

水質試験成績表

新京都生



株式会社

試験報告書

総数 1 枚の 1

報告書No. 213330002-172-1
報告年月日 令和 3 年 12 月 28 日

新京都生コン株式会社 御中
住所：京都府京都市南区久世中久世町 5-37

ISO/IEC 17025 認定試験所
株式会社 中野 建設株式会社
大阪技術センター
〒551-0021 大阪市大正区東加賀町 1-10
TEL : (06) 7668-2401 FAX : (06) 6556-2389
品質管理者

目次 康格 (長)

試験項目：上水道水以外の水（地下水）の試験

令和 3 年 11 月 29 日に受領した試料の試験結果は次のとおりです。

試験方法： JIS A 5308:2019 附属書 C レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水 C.8.1 上水道水以外の水の場合
試験水： 地下水 試験受領日： 令和 3 年 11 月 29 日
基準水： 上水道水 試験受領方法： 宅配便
試験場所： 大阪技術センター 実験棟 B 棟 試験日： 令和 3 年 11 月 29 日～12 月 28 日

試験項目	試験結果	試験方法
懸濁物質の量 (g/L)	0.0 ✓	JIS A 5308 附属書 C C.8.1.4
溶解性蒸発残留物の量 (g/L)	0.2 ✓	JIS A 5308 附属書 C C.8.1.5
塩化物イオン(Cl ⁻)量 (mg/L)	20 ✓	JIS A 5308 附属書 C C.8.1.6 JIS A 1144 4 c)
セメントの凝結時間の差【始 発】 (分)	5 ✓	JIS A 5308 附属書 C C.8.1.7 JIS R 5201 9
セメントの凝結時間の差【終 結】 (分)	5 ✓	
モルタルの圧縮強さの比【材齢 7 日】 (%)	99 ✓	JIS A 5308 附属書 C C.8.1.8 JIS R 5201 11
モルタルの圧縮強さの比【材齢 28 日】 (%)	100 ✓	

	セメントの凝結時間 (時一分)		モルタルの圧縮強さ (N/mm ²) A法	
	始 発	終 結	材 齢 7 日	材 齢 28 日
試験水	2-05 ✓	3-20 ✓	47.9 ✓	63.8 ✓
基準水	2-10 ✓	3-25 ✓	48.6 ✓	63.5 ✓

備考：

令和 3 年 12 月 28 日 発行
試料採取日：2021 年 11 月 24 日
試料採取場所：新京都生コン株式会社工場内
試料採取者：廣野 紀一

合格 (長)